CORFIL® 615

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Adhesive
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب الردم CORFIL® 615 هو مركب منخفض الكثافة للاستخدام كمادة حشو داخلية أو حافة في بناء الساندويتش على شكل قرص العسل. بعد إضافة عامل المعالجة، يظل CORFIL 615 عبارة عن معجون سميك لا يتدفق من وزنه الخاص عند وضعه في البناء المطلوب. هذه الخاصية الانسيابية مفيدة للغاية لأنها تلغي الحاجة إلى قوالب أو أجهزة احتواء أخرى خلال فترة المعالجة. بعد معالجة CORFIL 615، فإنه يتحمل درجات حرارة لاحقة تصل إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) دون أن يصبح سائلًا أو يعيق استخدامه كمادة هيكلية. تتوفر ثلاثة عوامل معالجة لمعالجة مركب الردم إلى مادة صلبة وصلبة. وهي: عامل المعالجة "Z" للمعالجة في درجة حرارة مرتفعة؛ عامل المعالجة "A" للمعالجة عند 120 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية)؛ وعامل المعالجة "DTA" للمعالجة في درجة حرارة محيطة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	انسيابي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الملء	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	بني داكن	-	-
الأشكال	معجون	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.600 g/cm³	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	633 MPa	91809.05 psi	-
قوة الضغط	41.4 MPa	6004.57 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
دورة المعالجة	16.0 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.