Cytec VTF261

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Adhesive
المادة المالئة	ألياف كربونية؛ ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتمد مواد التسطيح VTF261 على تقنية التسطيح بالتشريب الانتقائي "ZPREG®" من Cytec ويوصى باستخدامها مع مواد VTM®260 Series سريعة التمديد والمواد ZPREG. مواد التسطيح VTF261 قادرة على تحقيق تشطيب تجميلي عالي الجودة أو أسطح جاهزة للطلاء مباشرة من القالب. على غرار جميع مواد VTM260 Series، يمكن معالجة VTF261 تحت ضغط كيس مفرغ عند درجات حرارة تتراوح بين 65 درجة مئوية و 120 درجة مئوية (149 درجة فهرنهايت و 248 درجة فهرنهايت). درجة حرارة الخدمة القصوى للاستخدام النهائي هي 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت) بعد المعالجة اللاحقة. يوصى باستخدام تنسيقات ما قبل التشريب المطلية بشكل تفاضلي للمكونات الرقيقة نسبيًا حيث يلزم وجود تشطيب تجميلي واضح. يوصى باستخدام تنسيقات ZPREG للمكونات الكبيرة أو السميكة حيث يمكن تحقيق أسطح قابلة للطلاء خالية من العيوب من الأدوات القياسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الكربون ألياف زجاجية	- -	- -
الميزات	تشطيب سطح جيد معالجة بالحرارة قابل للطلاء	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الطلاء	- -	- -

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الأشكال	قماش	-	-
طريقة المعالجة	تشكيل الفراغ	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.