FM® 2555

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Adhesive
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM® 2555 عبارة عن لاصق فيلم إستر سيانات معدل يتم معالجته عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) ومعالجته لاحقًا عند 440 درجة فهرنهايت (227 درجة مئوية). يتمتع هذا اللاصق بخصائص جيدة في درجات الحرارة العالية مع ثابت عزل كهربائي منخفض وخصائص كهربائية منخفضة الظل المفقود. تشمل المنتجات الأخرى في عائلة إستر السيانات هذه CYCOM® 5575-2 ما قبل التشريب المقوى بالزجاج والكوارتز، واللاصق FM® 2525 والرغاوي التركيبية FM® 6555-1 و BR® 6565. التطبيقات المقترحة: بناء ساندويتش قرص العسل، الربط بين المعدن والمعدن، الربط بين المواد المركبة والمعدن، الربط بين المواد المركبة والمواد المركبة، تطبيقات هياكل الأقمار الصناعية المعالجة عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط	- -	- -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	232 °C	449.6 °F	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	2.80	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.