FM® 300-2

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Adhesive
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم اللصق FM® 300-2 هو إصدار معالج عند 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) من فيلم اللصق FM® 300 المستخدم على نطاق واسع من Cytec Engineered Materials. يوفر نفس الأداء الفائق في درجات الحرارة العالية والمتانة وخصائص الإجهاد / الإجهاد لفيلم اللصق FM 300 دون الحاجة إلى دورة معالجة عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن نافذة معالجة فيلم اللصق FM 300-2 درجات حرارة تصل إلى 300 درجة فهرنهايت (149 درجة مئوية) مما يوفر مستوى فريدًا من المرونة من منتج لاصق واحد. تم تطوير لاصق FM 300-2 خصيصًا لتطبيقات المعالجة المشتركة والربط المركب الثانوي. من خلال تقنية المعالجة المبتكرة، يتم تقليل درجة حرارة المعالجة المطلوبة مما يسمح بالربط الثانوي للهيكل أقل بكثير من نقطة التحول الزجاجي للمركب. يوفر فيلم اللصق FM 300-2 أيضًا التحكم الأمثل في التدفق المرغوب فيه لربط المواد المركبة بالمعالجة المشتركة. في تطبيقات ربط المعادن، يوفر فيلم اللصق FM 300-2 مقاومة ممتازة للرطوبة والتآكل في البيئات عالية الرطوبة مع الحد الأدنى من التدهور في الخصائص الميكانيكية. لتحقيق أداء ميكانيكي ثابت بالإضافة إلى أقصى قدر من المقاومة البيئية في ربط التفاصيل المعدنية، يوصى باستخدام البادئ BR® 127 المثبط للتآكل المعالج مسبقًا. يتوفر لاصق FM 300-2 كفيلم غير مدعوم أو مدعوم باستخدام كل من الحوامل المحبوكة والعشوائية. يتوفر أيضًا إصدار منخفض التدفق من فيلم اللصق FM 300-2 لتركيب المواد المركبة، يسمى لاصق FM 300-2 interleaf. التطبيقات المقترحة: المعالجة المشتركة والربط المركب الثانوي، المعالجة بالفراغ فقط الشائعة في تطبيقات الإصلاح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مقاومة جيدة للتآكل متانة جيدة مقاومة عالية للحرارة مقاوم للرطوبة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط	- -	- -
المظهر	أحمر	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.