

BR® 623P4

Epoxy	الفئة	Cytec Industries .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BR® 623P4 عبارة عن مادة إيبوكسي من جزء واحد مصممة للاستخدام في حشو الإدخال أو الحافة لهياكل قرص العسل. تمت صياغته لتقديم فائدة اللزوجة المنخفضة، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للحشو اليدوي لحجم الخلية الصغير [1/8 بوصة (3.175 مم)] والقسم العميق [< 1 بوصة (< 25.4 مم)] قلب قرص العسل وللتطبيقات المزودة بمعدات ضخ أو توزيع آلية. إن فترة العمل الطويلة لـ BR 623P4 في درجة حرارة الغرفة تلغي الحاجة إلى تنظيف أعمال أنابيب معدات الضخ بمواد مذيبة. تسمح الكثافة المنخفضة المعالجة (0.70 جم/سم²) والأداء الميكانيكي العالي لـ BR 623P4 بخصائص محددة ممتازة في هياكل قرص العسل. تضمن الطبيعة الانسيابية لـ BR 623P4 عدم وجود ترهل لمركب التأسيس عند استخدامه لحشو حواف ألواح قرص العسل. التطبيقات المقترحة: حشو الإدخال أو الحافة لهياكل قرص العسل

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	انبعاث دخان منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مطفيء ذاتي	
-	-	انسيابي	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات الفضاء الجوي	
-	-	تطبيقات الملء	
-	-	أجزاء هيكلية	
-	-	FAR 25.853	تصنيفات الوكالة
-	-	أصفر	المظهر
-	-	تغليف	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 0.650-0.750	الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		قوة الضغط
-	psi 6091.6	MPa 42.0	
-	psi 7687.01	MPa 53.0	
-	psi 9572.51	MPa 66.0	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد المتطايرة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.