

## BR® 624

Epoxy	الفئة	Cytec Industries .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

BR® 624 مركب التأسيس عبارة عن مادة من جزء واحد منخفضة الكثافة مصممة للاستخدام في حشو الإدخال أو الحافة لهيكل ساندويتش قرص العسل. إنه نظام إيبوكسي معدل بالحرارة، قابل للاستخدام في نطاق درجة حرارة من -70 إلى 350 درجة فهرنهايت (-57 إلى 177 درجة مئوية). BR 624 مركب التأسيس انسيابي ويمكن تغيير دورات المعالجة على نطاق واسع. تم استخدام درجات حرارة معالجة منخفضة تصل إلى 225 درجة فهرنهايت (107 درجة مئوية) وعالية تصل إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) بنجاح. لن تؤدي دورات المعالجة المتعددة في درجات حرارة تصل إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) إلى إضعاف استخدامه كمادة هيكلية. التطبيقات المقترحة: حشو الإدخال والحافة لهياكل قرص العسل

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	انسيابي	
-	-	تطبيقات الملء	الاستخدامات
-	-	أجزاء هيكلية	
-	-	بني داكن	المظهر
-	-	معجون	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تغليف	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 0.650	الوزن النوعي

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.