

## BR® 6700-1

المصنع	Cytec Industries .Inc	الفئة	Epoxy
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

BR® 6700-1 هو برباير ميثيل للتآكل غير كروماتي، مكون من جزء واحد، برباير ربط إيبوكسي مُعدّل لا يحتوي على مركبات عضوية متطايرة (V.O.C.s). تم تصميم هذا البرباير لتلبية المتطلبات الصارمة لبادئات الربط اللاصقة على الركائز المعدنية المختلفة وهو متوافق مع معالجات الأسطح PAA و PSA و Sol-Gel. BR 6700-1 و PSA / TSA مائي بنسبة 100% ولا يعتمد على المذيبات المعفاة لتحقيق تصنيف مستوى V.O.C. الصفري الخاص به. يتجاوز جميع لوائح انبعاثات V.O.C. الحكومية والفدرالية لبادئات الربط اللاصقة الهيكلية ويوفر خصائص ميكانيكية ومقاومة للتآكل تعادل تلك الخاصة بأنظمة البادئات القائمة على المذيبات. يوفر BR 6700-1 أيضًا أداءً متميزًا مع معظم أنظمة اللصق المعالجة بدرجة حرارة 250 درجة فهرنهايت إلى 350 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية إلى 177 درجة مئوية). يتمتع BR 6700-1 بنطاق واسع من التطبيقات / المعالجة، ومعالجة بسيطة باستخدام معدات الرش H.V.L.P. أو معدات رش الهواء القياسية وهو غير حساس لظروف كشك الرش - درجات حرارة من 65 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (18 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية) ورطوبة نسبية من 30% إلى 70%.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للحرارة	الاستخدامات
-	-	مركبات عضوية متطايرة منخفضة	
-	-	ربط أجزاء هيكلية	المظهر
-	-	أصفر	
-	-	رش	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.06	الوزن النوعي

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China  
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)  
المسؤول / Contact

sales@su-jiao.com  
البريد / Email

www.polymersdata.com  
الموقع / Website

86-134-2475-5533+  
الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.