CYCOM® 7714

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CYCOM® 7714 راتنج هو راتنج إيبوكسي معالج عند درجة حرارة 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) مع قدرة خدمة جافة جيدة عند درجة حرارة 200 درجة فهرنهايت (93 درجة مئوية). تم تصميم CYCOM 7714 للمعالجة في الأوتوكلاف أو قالب الضغط، ولكن تمت معالجته بنجاح باستخدام أكياس التفريغ. يحتفظ نسيج الأراميد والزجاج المنسوج المشرب بـ CYCOM 7714 بلزوجة وثبات ممتازين لمدة تصل إلى 10 أيام في درجة حرارة الغرفة. المعالجة القياسية لراتنج CYCOM 7714 هي ساعتان عند 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية). لا يلزم إجراء معالجة لاحقة لقدرة الخدمة الجافة عند درجة حرارة 200 درجة فهرنهايت (93 درجة مئوية). CYCOM 7714 هو راتنج مقاوم للمذيبات ذاتي الإطفاء مصمم للاستخدام في الصفائح الهيكلية وألواح الساندويتش ذات قلب العسل للطائرات. يلتصق نسيج الأراميد والزجاج المشرب جيدًا بالأداة والقلب أثناء التصفيف. عند المعالجة، فإنها تلتصق بقوة بقلب العسل دون استخدام المواد اللاصقة. يمكن تشريب CYCOM 7714 بعملية المحلول على جميع الأقمشة والتجوال المتاحة. ومع ذلك، يستخدم هذا الراتينج بشكل أساسي على ألياف الأراميد والزجاج. CYCOM 7714 قابل للمعالجة المشتركة تمامًا مع راتنج CYCOM® 7714A مما يوفر مرونة تصميم كبيرة فيما يتعلق باستخدام التراكيب الهجينة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار	-	-
	التصاق جيد	-	-
			-
			-

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	مطفيء ذاتي	-	
	مقاوم للمذيبات	-	
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	Laminates	-	-
	لوحات مُدعَّمة	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-
الأشكال	قماش	-	-
	ألياف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالضغط	-	-
	تشكيل الفراغ	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.