CYCOM® 7714A

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج CYCOM® 7714A عبارة عن راتنج إيبوكسي يتم معالجته في درجة حرارة 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية) مع قدرة تشغيل في درجة حرارة رطبة تبلغ 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية). تمت صياغة CYCOM 7714A لمعالجة الأوتوكلاف ولكن تمت معالجته بنجاح عن طريق القولبة بالضغط. سيحتفظ الشريط أحادي الاتجاه والنسيج المنسوج المشرب براتنج CYCOM 7714A بالتصاق وتماسك ممتازين لمدة 10 أيام على الأقل عند 72 درجة فهرنهايت (22 درجة مئوية). دورة المعالجة القياسية هي ساعتان عند 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية). لا يلزم إجراء معالجة لاحقة لقدرة التشغيل الرطبة البالغة 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية). يمكن تشريب CYCOM 7714A عبر تقنيات المحلول والصهر الساخن على جميع الألياف والأقمشة المتاحة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار مثبط للهب التصاق جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي Laminates	- -	- -
الأشكال	قماش ألياف	- -	- -

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
طريقة المعالجة	قولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الوزن النوعي	1.25-1.26 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.