CYCOM® 950-1

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج الإيبوكسي المعدل CYCOM® 950-1 هو نظام معالجة بدرجة حرارة 121 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت) مع أداء إيبوكسي معالج بدرجة حرارة 177 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). يمكن معالجة بريغ CYCOM 950-1 في ظل ظروف ضغط كيس تفريغ الهواء فقط. CYCOM 950-1 عبارة عن مادة ذات محتوى راتنج صافي وتدفق متحكم فيه توفر مزايا كبيرة على أنظمة الوضع الرطب للإصلاحات الهيكلية. تشمل المزايا خصائص الإجهاد والانفعال المواتية وجودة المنتج واتساقه وسرعة الوضع وخصائص الصحة والسلامة المحسنة بشكل كبير. التطبيقات المقترحة: جسم طائرة هليكوبتر ومكونات الدوار هياكل الأجنحة الإصلاحات الميدانية والإصلاحات الدائمة تطبيقات الطيران الفضائي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار معالجة بالحرارة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي Laminates لوحات مُدعَّمة أجزاء هيكلية	- - - -	- - - -
الأشكال	قماش	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	تشكيل الفراغ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	4140 MPa	600457.32 psi	-
قوة الشد	52.4 MPa	7599.99 psi	-
استطالة الشد	1.5 %	-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.