CYCOM® 997

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج CYCOM® 997 هو راتنج إيبوكسي مقوى ومعالج بدرجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) مع تدفق متحكم فيه مع قدرة خدمة جافة تبلغ 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) وقدرة خدمة رطبة تبلغ 270 درجة فهرنهايت (132 درجة مئوية). تم تركيب CYCOM 997 لسهولة المعالجة مع الالتصاق والستارة الممتازة. يتم الاحتفاظ بهذه الخصائص لمدة تصل إلى 20 يومًا في درجة حرارة الغرفة في شكل مادة قبل التشريب. يبلغ العمر الافتراضي للقالب لهذه المادة حوالي 30 يومًا. يمكن استخدام معالجة قياسية لمدة ساعتين عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) إما في الأوتوكلاف أو قالب الضغط. لا توجد حاجة إلى معالجة لاحقة لتحقيق درجات حرارة الخدمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	Laminates	-	-
	لوحات مُدعَّمة	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	قماش ألياف	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالضغط	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	4140 MPa	600457.32 psi	-
قوة الانحناء	90.3 MPa	13096.93 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.