Cytec XMTM54FRB

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	ألياف الأراميد؛ ألياف كربونية؛ ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

XMTM54FRB (EF4511) عبارة عن مادة أساس راتنج إيبوكسي أسود مصطبغ ومثبط للهب ومعالج عند 120 درجة مئوية. تم تصميم هذا الراتينج خصيصًا للاستخدام في تنسيق منتج DForm® وهو مناسب بشكل خاص لصناعة السيارات لكل من تطبيقات الألواح الهيكلية والجسدية. XMTM54FRB (EF4511) مناسب لعمليات القولبة في الأوتوكلاف والضغط. بعد المعالجة اللاحقة الاختيارية، يمكن لهذه المادة أن تولد درجة حرارة انتقال زجاجي تبلغ 150 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الأراميد ألياف الكربون ألياف زجاجية	- - -	- - -
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار معالجة سريعة مثبط للهب معالجة بالحرارة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات لوحات مُدعَّمة أجزاء هيكلية	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	قماش	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالضغط تشكيل الفراغ	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.25 g/cm³	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي		-	-
	125 C°	257.0 F°	-
	150 C°	302.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.