# DAPCO™ 3040

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Cytec Industries Inc. | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DAPCO™ 3040 عبارة عن مادة إيبوكسي ذات مكونين، سريعة المعالجة جدًا، ذاتية الإطفاء، لملء حواف الحشوات والتي تعالج في درجة حرارة الغرفة العادية [77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية)]. الميزات والفوائد: خصائص تدفق شبه انسيابي تسمح بالاستخدام على المناطق الرأسية أو العلوية محتوى صلب بنسبة 100٪ قدرة توزيع جنبًا إلى جنب تطبيق لمدة خمس دقائق يسمح بقدرة قطع لمدة عشر دقائق FAR 25.853 التطبيقات المقترحة: يستخدم DAPCO 3040 كمركب لتعبئة الحشوات بالإضافة إلى ملء الحواف للأدوات السريعة. يمكن تطبيق المنتج من خلال خرطوشة جنبًا إلى جنب.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | معالجة سريعة<br>مطفيء ذاتي | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة<br>تطبيقات الفضاء الجوي<br>تطبيقات الملء | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | FAR 25.853 | - | - |
| **المظهر** | بني مصفر | - | - |

-

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | معجون | - | |
| **طريقة المعالجة** | تغليف | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | | - | - |
| | g/cm³ 0.990 | - | - |
| | g/cm³ 1.10 | - | - |
| | g/cm³ 1.15 | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 70-80 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 24.1 | psi 3495.42 | - |
| **استطالة الشد** | % 16 | - | - |
| **قوة الضغط** | | - | - |
| | MPa 27.6 | psi 4003.05 | - |
| | MPa 6.89 | psi 999.31 | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.