DAPCO™ 3041FR

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAPCO™ 3041FR عبارة عن مادة لاصقة معجونية ذات مكونين، معالجة في درجة حرارة الغرفة، تعتمد على الإيبوكسي، وصلبة بنسبة 100٪، ذاتية الإطفاء، للأغراض العامة. تتميز المادة بنسبة خلط مريحة تبلغ واحدًا إلى واحد من حيث الحجم. يتوفر المنتج في مجموعة متنوعة من أحجام المجموعات بما في ذلك خراطيش جنبًا إلى جنب سعة 50 مل و 200 مل و 400 مل، ونصف لتر، وربع لتر، وجالونات. الميزات والفوائد: خصائص تدفق شبه انسيابي محتوى صلب بنسبة 100٪ المعالجة في درجة حرارة الغرفة التخزين في درجة حرارة الغرفة أداء 180 درجة فهرنهايت (82 درجة مئوية) يفي بـ FAR 25.853 نسبة خلط واحد إلى واحد من حيث الحجم يرتبط بمجموعة متنوعة من الركائز المعدنية وغير المعدنية بما في ذلك ألياف الأراميد وسبائك الأكريليك/PVC والبولي كربونات مثل Kevlar ® و Kydex ® و Lexan ®

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مطفيء ذاتي	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الفضاء الجوي ربط	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FAR 25.853	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	بني مصفر	-	-
الأشكال	معجون	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	0.990 g/cm³	-	-
	1.10 g/cm³	-	-
	1.15 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	70-80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	34.5 MPa	5003.81 psi	-
استطالة الشد	10 %	-	-
قوة الضغط	42.7 MPa	6193.12 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.