FM® 10

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	فقاعة زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM® 10 هي مادة أساسية إيبوكسية تركيبية مدعمة بكرات زجاجية مجهرية مجوفة. تم تصميم قلب FM 10 التركيبي كبديل لتوفير التكلفة و/أو الوزن في تصنيع الألواح المركبة الرقيقة [أقل من 0.20 بوصة (5.1 مم) سمك] ذات الصلابة الحرجة. يتوافق قلب FM 10 التركيبي مع جميع المواد المركبة المتقدمة الإيبوكسية المتوفرة تجاريًا والتي تصل درجة حرارتها إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية). سوف يتم معالجة FM 10 بشكل مشترك مع هذه المواد المركبة دون استخدام فيلم لاصق مع. يتم تزويد FM 10 بحصيرة Kevlar® غير منسوجة (ألياف بوليميد عطرية) مما يحسن خصائص المناولة بالإضافة إلى زيادة قوة الانحناء للمادة. المنتج لزج قليلاً لسهولة التعامل معه. يتم توفير المنتج في شكل صفائح أو لفائف بين طبقتين من ورق التحرير. التطبيقات المقترحة: الألواح المركبة الرقيقة حيث يكون الوزن والتكلفة و/أو الصلابة أمرًا بالغ الأهمية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	فقاعة زجاجية	-	-
الميزات	صلابة عالية كثافة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	لوحات مُدعَّمة	-	-
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.578-0.642 g/cm³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.