FM® 355

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM 355 هو لاصق إيبوكسي معدل تم تركيبه لزيادة المتانة في التطبيقات التي تتطلب أداءً ساخنًا / رطبًا حتى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية). لا يحتوي على الأسبستوس أو حشوات الألومنيوم وهو أمر مرغوب فيه لتطبيقات شفافة للرادار. يتم دعم فيلم اللصق FM 355 بحامل نايلون خفيف الوزن وسوف يتصلب عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) في ساعة واحدة. بالنسبة لتطبيقات ربط المواد المركبة، يوفر لاصق FM 355 متانة ممتازة وخصائص قوة القص. تم تطويره للمعالجة المشتركة بالإضافة إلى تطبيقات الربط الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن معالجة لاصق FM 355 بشكل مشترك مع أنظمة مركبة من الإيبوكسي أو bismaleimide (BMI) تتطلب معالجات لاحقة تصل إلى 475 درجة فهرنهايت (246 درجة مئوية).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
المظهر	أزرق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	-
	MPa 6.89	psi 999.31	-
	MPa 5.52	psi 800.61	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.