FM® 377

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم اللصق FM® 377 هو إيبوكسي معدل معالج عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) مصمم للخدمات المستمرة عند 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية). يوفر فيلم اللصق FM 377 متانة فائقة في ربط الركائز المعدنية وغير المعدنية، وفي المعالجة المشتركة أو الربط الثانوي للهياكل المركبة. يُظهر لاصق FM 377 أداءً هيكليًا ممتازًا من -67 درجة فهرنهايت إلى 350 درجة فهرنهايت (-55 درجة مئوية إلى 177 درجة مئوية). يتم تصنيع لاصق FM 377 كفيلم مدعوم بحامل محبوك أو كفيلم غير مدعوم. يمكن بسهولة إعادة تشكيل الإصدار غير المدعوم على قلب قرص العسل أو المعدن المثقب. التطبيقات المقترحة: ربط الهياكل المعدنية وغير المعدنية والساندويتش، المعالجة المشتركة والربط الثانوي للهياكل المركبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قوة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.