FM® 400NA

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم اللصق FM® 400NA هو نسخة خالية من الأسبستوس من FM 400 ومصمم لتوفير أداء مماثل لأداء لاصق FM 400 في جميع المجالات. يتم توفيره مع حامل نايلون خفيف الوزن ومصمم لربط المعدن بالمعدن وهياكل الساندويتش المركبة التي تتطلب التعرض لفترات طويلة لدرجة حرارة 420 درجة فهرنهايت (216 درجة مئوية). BR® 400 هو بادئ مانع للتآكل من الإيبوكسي المعدل ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل عند استخدامه على هياكل الألومنيوم. سوف يلتصق فيلم اللصق FM 400NA أيضًا بالبادئ BR® 127 بنتائج طبيعية. في الحالات التي لا تكون فيها مقاومة التآكل مطلوبة، يمكن استخدام فيلم اللصق FM 400NA بدون بادئ. يمكن معالجة فيلم اللصق FM 400NA على نطاق واسع من معدلات التسخين ودرجات الحرارة والضغوط. دورة المعالجة الموصى بها هي معدل تسخين من 3 إلى 8.5 درجة فهرنهايت / دقيقة (1.6 إلى 4.7 درجة مئوية / دقيقة) مع تثبيت لمدة 60 دقيقة عند 350 ± 10 درجة فهرنهايت (177 ± 5.6 درجة مئوية) وضغط 45 ± 10 رطل لكل بوصة مربعة (0.31 ± 0.07 ميجا باسكال). التطبيقات المقترحة: بناء ساندويتش على شكل قرص العسل، ربط المعدن بالمعدن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط أجزاء هيكلية	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	MPa 6.62	psi 960.15	-
قوة القص	 MPa 26.4 MPa 23.4	- psi 3829.0 psi 3393.89	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.