FM® 73

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لاصق الفيلم FM® 73 عبارة عن إيبوكسي فضائي مقوى للأغراض العامة مصمم لتوفير أداء هيكلي ممتاز من -67 درجة فهرنهايت إلى 180 درجة فهرنهايت (-55 درجة مئوية إلى 82 درجة مئوية). تمت صياغة لاصق الفيلم FM 73 لتوفير متانة فائقة في ربط المعادن وهو مناسب أيضًا لربط العديد من الأنظمة المركبة الهيكلية. أثبتت الاختبارات المكثفة أن لاصق FM 73 يلبي متطلبات المتانة البيئية الصارمة ومتطلبات متانة الربط. لتحقيق أقصى قدر من المقاومة البيئية ومتانة الربط، يوصى باستخدام البرايمر BR® 127 المثبط للتآكل في ربط المكونات المعدنية. التطبيقات المقترحة: الربط بين المعدن والمعدن، الربط بين المواد المركبة والمواد المركبة، الربط بين المواد المركبة والمعدن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	ربط	-	-
	أجزاء هيكلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أخضر أصفر	- -	- -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة القص		-	-
	MPa 45.4	psi 6584.73	-
	MPa 39.8	psi 5772.51	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.