# CORFIL® 5250-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Cytec Industries Inc. | **الفئة** | MAH-g |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

CORFIL® 5250-4 عبارة عن مادة تركيبية أحادية المكون، مملوءة بمواد غير معدنية، مُصممة للاستخدام في تعبئة الإدخالات، وملء الحواف، وملء قلب الهياكل الساندويتشية المصنوعة من قرص العسل عالي الحرارة. يعتمد CORFIL 5250-4 على كيمياء بيس ماليميد (BMI) وهو متوفر في خراطيش سهلة الاستخدام بستة واثني عشر أوقية. الميزات والفوائد قابلة للمعالجة المشتركة مع المواد المركبة BMI تستخدم في قرص العسل المعدني وغير المعدني قوة ضغط ممتازة تصل إلى 475 درجة فهرنهايت (246 درجة مئوية) قابلة للدهن بسهولة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | معبأ<br>قوة ضغط جيدة | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة<br>تطبيقات الملء<br>أجزاء هيكلية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | أصفر | - | - |
| **الأشكال** | معجون | - | - |
| | | | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | تغليف | - | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.800 g/cm³ | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الضغط** | | - | - |
| | MPa 15.5 | psi 2248.09 | - |
| | MPa 51.7 | psi 7498.46 | - |
| | MPa 82.7 | psi 11994.64 | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.