FM® 6604-1

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	MAH-g
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM® 6604-1 عبارة عن لاصق رغوي لصق القلب من راتنج bismaleimide (BMI) المعدل. تبلغ درجة حرارة المعالجة 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) مع معالجة لاحقة عند 440 درجة مئوية (227 درجة مئوية). درجة حرارة الخدمة هي -67 درجة فهرنهايت إلى 450 درجة فهرنهايت (-57 درجة مئوية إلى 232 درجة مئوية) مع المعالجة اللاحقة. التطبيقات المقترحة: وصلات قص القلب، إغلاق الحواف، ربط الحشوات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد قوة جيدة مقاومة جيدة للتقادم الحراري مقاومة عالية للحرارة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط رغوة	- - -	- - -
المظهر	بني	-	-
الأشكال	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.481 g/cm³	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة القص		-	-
	6.21 MPa	900.69 psi	-
	4.41 MPa	639.62 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.