FM® 50

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PI, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM® 50 عبارة عن مادة رغوية بولي إيميد غير قائمة على MDA مخصصة لتطبيقات لصق القلب التي تتطلب خدمة 500 - 600 درجة فهرنهايت (260 - 316 درجة مئوية). يمكن معالجة FM 50 في مكانه إما بعملية رغوة حرة أو مقيدة. لا يحتوي على مواد مالئة معدنية. التطبيقات المقترحة: لصق القلب ذو درجة الحرارة العالية وتطبيقات إحكام حواف الختم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط رغوة مانعات التسرب	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة القص	0.655 MPa	95.0 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة قص اللفة (Lap Shear)	8.27 MPa	1199.46 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.