FM® 57

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PI, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FM® 57 هو لاصق فيلم مصنوع من بولي إيميد التكثيف، ويتم توفيره كفيلم مدعوم بحامل من الألياف الزجاجية المنسوجة. FM 57 لا يحتوي على مادة ميثيلين ديانيلاين (MDA). وهو مناسب لربط الركائز المعدنية وغير المعدنية بالإضافة إلى هياكل قرص العسل. يمكن معالجة لاصق الفيلم FM 57 عند درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) مع معالجة لاحقة قائمة بذاتها عند 550 درجة فهرنهايت (288 درجة مئوية). يوفر فيلم اللاصق هذا درجة حرارة خدمة من -67 إلى 550 درجة فهرنهايت (-55 إلى 288 درجة مئوية) ويمكن استخدامه في تطبيقات الإصلاح والرادار. التطبيقات المقترحة: بناء ساندويتش قرص العسل، الربط المعدني، الربط غير المعدني.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط	- -	- -
المظهر	بني	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة الشد		-	-
	MPa 6.14	psi 890.53	-
	MPa 4.59	psi 665.72	-
قوة القص		-	-
	MPa 24.3	psi 3524.42	-
	MPa 24.8	psi 3596.94	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.