# CONAP® AD-6409

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Cytec Industries Inc. | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

CONAP AD-6409 هو نظام بولي يوريثان مكون من مركبين تم تركيبه لتطبيقات مانع تسرب المرشح. يُظهر CONAP AD-6409 اختراقًا فائقًا لركائز وسائط المرشح ويعتمد على مكونات قابلة للموافقة عليها من قبل FDA و NSF.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | مانعات التسرب | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد<br>تصنيف غير محدد NSF | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | كهرماني | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | | - | - |
| | 0.960 g/cm³ | - | - |
| | 1.06 g/cm³ | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 90 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | - |
| | MPa 4.83 | psi 700.53 | - |
| | MPa 8.27 | psi 1199.46 | - |
| **قوة الشد** | MPa 11.0 | psi 1595.42 | - |
| **استطالة الشد** | % 250 | - | - |
| **قوة التمزق** | kN/m 32.7 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط بالوزن: 90 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | cP 17000 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.