CONAP® EN-5310

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CONAP EN-5310 هو نظام راتينج بولي يوريثين سائل مكون من عنصرين تم تركيبه لتطبيقات التغليف منخفضة الصلابة. تم تصميم هذا النظام لتلبية المتطلبات الصعبة لمقاومة الرطوبة وامتصاص الاهتزازات، وسينتج صلابة مختلفة بناءً على نسبة الخلط المستخدمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة ناعم تخفيف الاهتزاز	- - -	- - -
المظهر	بني شفاف/شبه شفاف	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	g/cm³ 0.970	-	-
	g/cm³ 1.14	-	-
صلابة الديورومتر	17	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.05	psi 152.29	-
قوة الشد	MPa 1.65	psi 239.31	-
استطالة الشد	% 170	-	-
قوة التمزق	kN/m 2.38	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	2.8E+12 ohms	-	-
المقاومة الحجمية	9.5E+10 ohms·cm	-	-
قوة العزل الكهربائي	19 kV/mm	-	-
ثابت العزل الكهربائي	5.80	-	-
عامل التبديد	0.055	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 140	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.