CONATHANE® CE-1155-35

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CONATHANE CE-1155-35 هو نظام طلاء بولي يوريثان عالي الأداء ومكون من مركبين وقائم على المذيبات لحماية تجميعات الدوائر في البيئات المعاكسة. يتم توفير CONATHANE CE 1155 35 بمواد صلبة بنسبة 35٪ وهو مخصص بشكل أساسي لتطبيقات الرش. يمكن إجراء التطبيق عن طريق الغمس، ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى طبقتين أو أكثر للحصول على سمك طبقة موصى به يتراوح بين 1.5 إلى 2 مل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للفطريات	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمة الحرارية	-	-
	مستقر مائياً	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
تصنيفات الوكالة	MIL I-46058C	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	كهرماني شفاف/شبه شفاف	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	 0.928 g/cm³ 1.05 g/cm³	- - -	- - -
محتوى المواد الصلبة	 30 % 37 %	- - -	- - -
اللزوجة	 20 mPa·s 30 mPa·s	- 20.0 cP 30.0 cP	Brookfield - -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انهيار العزل الكهربائي	V	-	-
نقطة الوميض	 13 C° 32 C°	- 55.4 F° 89.6 F°	- - -
المقاومة السطحية	5.7E+14 ohms	-	-
المقاومة الحجمية	1.2E+16 ohms·cm	-	-
ثابت العزل الكهربائي	3.42	-	-
عامل التبديد	0.016	-	-
مقاومة العزل	ohms	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مقاومة الفطريات	غير مغذي	-	ASTM G21
مقاومة الرطوبة	6.1E+10 ohms	-	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 480-600	-	-
مدة الصلاحية	wk 65	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 25.0	-	-
وقت إزالة القالب	min 7200-10000 min 180	- - -	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.