CONATHANE® CE-1175

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CONATHANE CE-1175 هو طلاء متوافق من البولي يوريثين المائي أحادي المكون يلبي متطلبات MIL-I-46058-C من النوع UR. تم تصميم CONATHANE CE-1175 لتطبيقات الأغشية الرقيقة على المكونات والدوائر المطبوعة. تم تطويره خصيصًا لتوفير أقصى درجات مقاومة الرطوبة وثبات التحلل المائي، مع الاحتفاظ بمرونة ممتازة لمنع تكسر المكونات الهشة أثناء الدورة الحرارية. تحافظ الأغشية المعالجة على التصاق ممتاز بالصفائح الزجاجية الفينولية والإيبوكسي حتى في الظروف البيئية المعاكسة. تم دمج صبغة تتبع للمساعدة في الفحص تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتكيف	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
	مقاومة المذيبات	-	-
	مقاومة جيدة للصدمة الحرارية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات التحلل المائي	-	
الاستخدامات	أفلام	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مكونات كهربائية تطبيق الطلاء	- -	- -
تصنيفات الوكالة	MIL I-46058C	-	-
المظهر	كهرماني كهرماني شفاف	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	-
محتوى المواد الصلبة	32 %	-	-
اللزوجة	mPa·s	-	Brookfield
صلابة القلم الرصاص	2H	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة الغليان	100 C°	212.0 F°	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة اللهب	إطفاء ذاتي	-	-
مقاومة العزل	1.5E+14 ohms	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مضاد للفطريات	غير مغذي	-	-
مدة الصلاحية	wk 65	-	-
غير معروف		-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 34.5	psi 5003.81	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.