CONATHANE® EN-3010

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CONATHANE EN-3010 هو نظام بولي يوريثين مملوء ومكون من عنصرين مصمم لتطبيقات تكنولوجيا التركيب السطحي (SMT). تم اختبار CONATHANE EN-3010 بواسطة مختبرات التأمين ليكون متوافقًا مع RoHS ومعترف به وفقًا لـ UL 94V-0.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معبأ	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	كهرماني أسود	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.30 g/cm³	-	-
	1.60 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	70	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.79 MPa	839.77 psi	-
قوة الشد	7.27 MPa	1054.43 psi	-
استطالة الشد	170 %	-	-
قوة التمزق	19.8 kN/m	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوصيل الحراري	0.41 W/m/K	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	6.2E+15 ohms	-	-
المقاومة الحجمية	1.5E+14 ohms·cm	-	-
قوة العزل الكهربائي	27 kV/mm	-	-
ثابت العزل الكهربائي	6.29	-	-
عامل التبديد	0.064	-	-
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 40	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 5000	-	-
الانكماش الخطي	% 13	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.