VTM® 243FRB

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VTM243FRB و VTM244FRB عبارة عن راتنجات إيبوكسي مثبطة للهب ذات تصبغ أسود، تعالج في درجة حرارة تتراوح من 65 درجة مئوية إلى 180 درجة مئوية (149 درجة فهرنهايت إلى 356 درجة فهرنهايت)، وقد تم تطويرها للتصنيع منخفض التكلفة للهياكل المركبة المتوسطة إلى الكبيرة عن طريق معالجة كيس الفراغ في الفرن. يختلف الراتنجان في علم الريولوجيا واللزوجة، ولكن ليس في الأداء الميكانيكي للصفائح المعالجة التي ينتجانها. يتميز VTM243FRB بلزوجة أعلى والتصاق أقل، للتقويات خفيفة الوزن، والطبقات السطحية عالية الجودة. تمت صياغة VTM244FRB للتقويات الثقيلة والتركيب السريع للطبقات السائبة. يمكن معالجة الراتنجين معًا في نفس الصفيحة. يوصى باستخدام التصبغ الأسود للحصول على مظاهر جمالية مثالية. يمكن إنتاج متغيرات غير مصبوغة لتطبيقات خاصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار	-	-
	مثبط للهب	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	معالجة بالحرارة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مطفيء ذاتي	-	-
الاستخدامات	Laminates	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	قماش	-	-
طريقة المعالجة	تشكيل الفراغ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي		-	-
	C° 69.0	F° 156.2	-
	C° 177	F° 350.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.