VTM® 264-1

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	ألياف الأراميد؛ ألياف كربونية؛ ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أنظمة الراتنج VTM264-1 & VTM264S-1 عبارة عن مصفوفات راتنجات إيبوكسي مقواة بدرجة حرارة معالجة من 65 إلى 120 درجة مئوية (149 إلى 248 درجة فهرنهايت) تم تطويرها خصيصًا لمعالجة الأكياس المفرغة في الفرن للهياكل الكبيرة. هذه الراتنجات مناسبة بشكل خاص للأسواق البحرية والصناعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الأراميد ألياف الكربون ألياف زجاجية	- - -	- - -
الميزات	متانة جيدة معالجة بالحرارة مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية تطبيقات بحرية أدوات	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	قماش	-	
طريقة المعالجة	تشكيل الفراغ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي		-	-
	C° 83.0-88.0	F° 190.4 - 181.4	-
	C° 114-120	F° 248.0 - 237.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.