D-MEC SCR701

المصنع	D-MEC Ltd.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الخصائص: استخدام عام، مقاوم للرطوبة ليزر: Ar/الحالة الصلبة المعالجة اللاحقة: غير مطلوبة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاوم للرطوبة	- -	- -
الاستخدامات	غرض عام	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	-
اللزوجة	340 mPa·s	340.0 cP	-
صلابة الديورومتر	87	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعرض الحرج	33.0 mJ/cm²	-	-
عمق الاختراق	191.0 µm	7.52 mil	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3300 MPa	478625.4 psi	-
قوة الشد	75.0 MPa	10877.85 psi	-
استطالة الشد	6.0 %	-	-
معامل الانحناء	3100 MPa	449617.8 psi	-
قوة الانحناء	104 MPa	15083.95 psi	-
صدمة إيزود غير المحززة	25-27 J/m	0.4682 - 0.5057 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	53.0 C°	127.4 F°	-
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	82.0 C°	179.6 F°	DMA

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.