D-MEC SCR9100

المصنع	D-MEC Ltd.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الخصائص: صلابة فائقة الليزر: الحالة الصلبة المعالجة اللاحقة: غير مطلوب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة فائقة الارتفاع	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	-
اللزوجة	560 mPa·s	560.0 cP	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعرض الحرج	6.80 mJ/cm²	-	-
عمق الاختراق	130.0 µm	5.12 mil	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100-1400 MPa	159541.8 - 203053.2 psi	-
قوة الشد	28.0-32.0 MPa	4061.06 - 4641.22 psi	-
استطالة الشد	14-17 %	-	-
معامل الانحناء	1200-1500 MPa	174045.6 - 217557.0 psi	-
قوة الانحناء	42.0-62.0 MPa	6091.6 - 8992.36 psi	-
صدمة إيزود غير المحززة	32-43 J/m	0.5994 - 0.8054 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	60.0-65.0 C°	140.0 - 149.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.