DAI-EL□?G-671

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-671 عبارة عن مطاط فلوري يتكون من بوليمر ثلاثي من فلوريد الفينيليدين/رباعي فلورو إيثيلين/سداسي فلورو بروبيلين، ويحتوي على عامل معالجة (بيسفينول AF) ومسرع معالجة. تبلغ درجة حرارة TR10 لهذه المادة -20 درجة مئوية ويتوفر أقصى أداء إحكام للإغلاق في درجات الحرارة المنخفضة بين المطاط الفلوري القائم على معالجة البوليول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر ثلاثي	-	-
المظهر	أبيض حليبي شفاف - أصفر طفيف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	JIS K6268
لزوجة موني	62 MU	-	JIS K6300-1

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الفلور	66.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	71	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.80 MPa	696.18 psi	JIS K6251
قوة الشد	14.8 MPa	2146.56 psi	JIS K6251
استطالة الشد	200 %	-	JIS K6251
مجموعة الضغط	19 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.