DAI-EL™ G-702

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-702 عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مع لزوجة موني متوسطة. وهي مصممة خصيصًا لتطبيقات القولبة بالضغط حيث تكون هناك حاجة إلى استطالة أعلى في درجات حرارة القولبة لتسهيل إخراج الجزء من القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك لزوجة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	حواجز حشيات أختام	- - -	- - -
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	41 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	71	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	4.20 MPa	609.16 psi	-
	4.70 MPa	681.68 psi	-
قوة الشد		-	-
	13.9 MPa	2016.03 psi	-
	13.8 MPa	2001.52 psi	-
استطالة الشد		-	-
	260 %	-	-
	240 %	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	28 %	-	-
	26 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.