DAI-EL™ G-704

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-704 عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مع لزوجة موني منخفضة. وهي درجة للأغراض العامة مصممة للقولبة بالحقن والنقل للأختام والأشكال المعقدة الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك غرض عام لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات غرض عام مظاهر أختام	- - - -	- - - -
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة بالحقن	-	
	قولبة نقل الراتنج	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 30	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-
	73	-	-
	74	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	5.30 MPa	768.7 psi	-
	5.40 MPa	783.21 psi	-
قوة الشد		-	-
	13.7 MPa	1987.02 psi	-
	14.1 MPa	2045.04 psi	-
استطالة الشد		-	-
	230 %	-	-
	240 %	-	-
مجموعة الضغط			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D395B
	% 26	-	-
	% 22	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.