DAI-EL™ G-704BP

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-704BP عبارة عن بوليمر مشترك لثة قابل للمعالجة بالبيسفينول. وهي مناسبة للقولبة بالضغط أو النقل أو الحقن. عند تركيبها بشكل صحيح، تنتج DAI-EL G-704BP مطاطات مفلكنة مع مقاومة جيدة للحرارة ومجموعة الضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة عالية للحرارة قابل للفلكنة	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام أنابيب	- - -	- - -
المظهر	أبيض أصفر	- -	- -
الأشكال	لوح	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	30 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	76	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	6.80 MPa	986.26 psi	-
	6.30 MPa	913.74 psi	-
قوة الشد		-	-
	15.5 MPa	2248.09 psi	-
	14.5 MPa	2103.05 psi	-
استطالة الشد		-	-
	190 %	-	-
	200 %	-	-
مجموعة الضغط			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D395B
	% 17	-	-
	% 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.