DAI-EL™ G-716

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-716 عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مصمم لتطبيقات القولبة بالنقل والضغط والحقن. يوفر G-716 أفضل مقاومة لمجموعة الضغط في منتجات نظام معالجة البيسفينول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه انضغاطي منخفض بوليمر مشترك	- -	- -
الاستخدامات	أختام	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 40	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 4.50	psi 652.67	ASTM D412
قوة الشد	MPa 13.9	psi 2016.03	ASTM D412
استطالة الشد	% 210	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 24.5	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395
	% 7.0	-	ASTM D395
	% 5.0	-	ASTM D395
	% 8.0	-	ASTM D395
	% 13	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 5.0	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 5.0-	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	0.0	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 18.0-	F° 0.4-	ASTM D746

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.