DAI-EL™ G-7201

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7201 عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن والنقل والضغط. يوفر G-7201 لزوجة موني منخفضة مع مقاومة جيدة لمجموعة الضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه انضغاطي منخفض لزوجة منخفضة بوليمر مشترك	- - -	- - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أبيض Pink	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
لزوجة موني	MU 19	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	74	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.20 MPa	609.16 psi	ASTM D412
قوة الشد	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
استطالة الشد	240 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	23.8 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395
	11 %	-	ASTM D395
	9.0 %	-	ASTM D395
	10 %	-	ASTM D395
	13 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	0.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	8.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-17.0 C°	1.4 F°	ASTM D746

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.