DAI-EL™ G-7261

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7261 عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن والنقل والضغط. يوفر G-7261 لزوجة موني منخفضة مع مقاومة جيدة لمجموعة الضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك تشوه دائم بالضغط منخفض لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81-1.85 g/cm³	-	-
لزوجة موني	24 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	71	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	170 C°	338.0 F°	-
وقت المعالجة	4.3 min	-	-
اختبار التواء جيهمان	-15 C° -5 C°	- 5.0 F° 23.0 F°	- - -
اختبار TR	-18 C° -8 C°	- -0.4 F° 17.6 F°	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.90 MPa	565.65 psi	-
قوة الشد	14.7 MPa	2132.06 psi	-
استطالة الشد	260 %	-	-
قوة التمزق	23.4 kN/m	-	-
مجموعة الضغط	9.0 %	- -	- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	% 7.0	-	-
	% 8.0	-	-
	% 11	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 2.0	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 8.0-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 22.0-	F° 7.6-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.