DAI-EL™ G-7320BP

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7320BP عبارة عن بوليمر مشترك لثة قابل للمعالجة بالبيسفينول. يتم التعامل معه جيدًا على المطاحن المفتوحة ويمكن قولبته بالضغط أو النقل أو الحقن أو بثقه أو تقويمه. عند تركيبها بشكل صحيح، تنتج DAI-EL G-7320BP مطاطات مفلكنة مع مقاومة ممتازة للحرارة ومجموعة الضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة عالية للحرارة قابل للفلكنة	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام ورقة أنابيب	- - - -	- - - -
المظهر	بني أبيض	- -	- -
الأشكال	لوح	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	38 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	73	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	5.70 MPa	826.72 psi	-
	5.40 MPa	783.21 psi	-
قوة الشد		-	-
	14.0 MPa	2030.53 psi	-
	12.9 MPa	1870.99 psi	-
استطالة الشد		-	-
	210 %	-	-
	220 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	% 17	-	-
	% 20	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.