DAI-EL™ G-7329 (GN-34)

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7329 (GN-34) عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مع لزوجة موني منخفضة، مصمم خصيصًا للقولبة بالحقن للأختام والأشكال المعقدة الأخرى. لديها التصاق ممتاز بالمعادن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	حشيات أختام أنابيب	- - -	- - -
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	لوح	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	34 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-
	74	-	-
	75	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	5.50 MPa	797.71 psi	-
	6.10 MPa	884.73 psi	-
قوة الشد	13.9 MPa	2016.03 psi	-
استطالة الشد		-	-
	200 %	-	-
	210 %	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	21 %	-	-
	25 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.