DAI-EL™ G-7400BP

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7400BP عبارة عن بوليمر مشترك لثة قابل للمعالجة بالبيسفينول. لديها تدفق قالب ممتاز مقارنة بالفلوروإلاستومرات الأخرى ذات لزوجة موني المتوسطة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للقولبة بالضغط أو النقل أو الحقن. عند تركيبها بشكل صحيح، تنتج DAI-EL G-7400BP مطاطات مفلكنة مع مقاومة ممتازة للحرارة ومجموعة الضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	لزوجة متوسطة	-	-
	قابل للفلكنة	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	أختام	-	-
	أنابيب	-	-
المظهر	بني	-	-
	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	لوح	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	46 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	6.00 MPa	870.23 psi	-
	5.70 MPa	826.72 psi	-
قوة الشد		-	-
	13.3 MPa	1929.01 psi	-
	12.7 MPa	1841.98 psi	-
استطالة الشد		-	-
	200 %	-	-
	210 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	% 15	-	-
	% 18	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.