DAI-EL™ G-7452

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7452 عبارة عن بوليمر مشترك مدمج للمعالجة مع لزوجة موني متوسطة. لديها تدفق قالب ممتاز مقارنة بالفلوروإلاستومرات ذات لزوجة موني المماثلة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للقولبة بالضغط أو النقل أو الحقن. تم تصميم DAI-EL G-7452 للأختام والأشكال المعقدة الأخرى، حيث توفر الاستطالة العالية في درجات حرارة القولبة سهولة إخراج الجزء من القالب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	استطالة عالية	-	-
	لزوجة متوسطة	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	أختام	-	-
	أنابيب	-	-
المظهر	كريم	-	-
	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	لوح	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	42 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر		- - -	- - -
	74 73	- -	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 °C	-0.4 °F	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	4.50 MPa	652.67 psi	-
	4.70 MPa	681.68 psi	-
قوة الشد		-	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	15.3 MPa	2219.08 psi	-
استطالة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	% 260	-	-
	% 250	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	% 15	-	-
	% 17	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.