DAI-EL™ G-7453 (GN-48)

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-7453 (GN-48) عبارة عن بوليمر مشترك مدمج المعالجة بلزوجة موني متوسطة. يتميز بتدفق ممتاز للقالب مقارنة بالفلوروالاستومرات ذات لزوجة موني مماثلة، مما يجعله مناسبًا تمامًا للضغط أو النقل أو القولبة بالحقن. DAI-EL G-7453 (GN-48) يتصلب بسرعة أكبر من G-7451 وينتج مواد مفلكنة مع مقاومة ممتازة للحرارة والضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	لزوجة متوسطة	-	-
	قابل للفلكنة	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	أختام	-	-
	أنابيب	-	-
المظهر	كريم	-	-
	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	لوح	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	40 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	66	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.10 MPa	594.66 psi	-
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	-
استطالة الشد	210 %	-	-
مجموعة الضغط	14 %	-	ASTM D395B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.