DAI-EL™ G-752

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-752 هو فلوروالاستومر قابل للمعالجة بالبوليول. يوفر خصائص ميكانيكية جيدة والتصاق. تركيبة المطاط: 100 جزء من الكربون الأسود 20 :"Thermax N-990" MT جزءًا من أكسيد المغنيسيوم "3 :"MA-150 أجزاء من هيدروكسيد الكالسيوم "6 :"CALDIC#2000 أجزاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81-1.85 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	66	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.40	psi 348.09	-
قوة الشد	MPa 14.6	psi 2117.55	-
استطالة الشد	% 310	-	-
مجموعة الضغط		-	-
	% 20	-	-
	% 11	-	-
	% 16	-	-
	% 27	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار الالتصاق		-	-
	% 100	-	-
	% 80	-	-
	% 100	-	-
درجة حرارة المعالجة	C° 170	F° 338.0	-
وقت المعالجة		-	-
	min 2.9	-	-
	min 1.9	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.