DAI-EL™ G-755

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-755 هو كوبوليمر مدمج المعالجة ذو لزوجة موني متوسطة. وهي مصممة خصيصًا للقولبة بالبثق والتقويم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك استطالة عالية لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	خرطوم أنابيب	- -	- -
المظهر	كريم أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	25 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-
	70	-	-
	72	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	2.80 MPa	406.11 psi	-
	4.30 MPa	623.66 psi	-
	4.40 MPa	638.17 psi	-
قوة الشد		-	-
	10.2 MPa	1479.39 psi	-
	14.9 MPa	2161.07 psi	-
	14.7 MPa	2132.06 psi	-
استطالة الشد		-	-
	410 %	-	-
	260 %	-	-
	250 %	-	-
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	62 %	-	-
	21 %	-	-
	24 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.