# DAI-EL™ G-755BP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DAIKIN AMERICA, INC. | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DAI-EL G-755BP هو كوبوليمر صمغي قابل للمعالجة بالبيسفينول ذو لزوجة موني متوسطة. وهي مصممة خصيصًا للقولبة بالبثق والتقويم.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>لزوجة متوسطة | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | خرطوم<br>ورقة | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | بني<br>أبيض | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | لوح | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة<br>بثق | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.81 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 29 MU | - | - |
| **محتوى الفلور** | 66 % | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | | - | - |
| | 74 | - | - |
| | 75 | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **هشاشة درجات الحرارة المنخفضة** | -18 C° | -0.4 F° | ASTM D1329 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | - |
| | 5.70 MPa | 826.72 psi | - |
| | 5.40 MPa | 783.21 psi | - |
| **قوة الشد** | | - | - |
| | 13.1 MPa | 1900.0 psi | - |
| | 13.8 MPa | 2001.52 psi | - |
| **استطالة الشد** | 210 % | - | - |
| **مجموعة الضغط** | | - | ASTM D395B |
| | 15 % | - | - |
| | 20 % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.