# DAI-EL™ G-755CBP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DAIKIN AMERICA, INC. | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DAI-EL G-755CBP هو كوبوليمر غير مدمج المعالجة ذو لزوجة منخفضة مصمم لتطبيقات الحقن والبثق والنقل.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لزوجة منخفضة<br>بوليمر مشترك | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | Pipe<br>Pipe fittings | -<br>- | -<br>- |
| **المظهر** | أبيض<br>أصفر | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.81 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **لزوجة موني** | 22 MU | - | ASTM D1646 |
| **صلابة الديورومتر** | 66 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 2.30 MPa | 333.59 psi | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | 14.4 MPa | 2088.55 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 330 % | - | ASTM D412 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.