DAI-EL™ G-781

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-781 هو كوبوليمر مدمج المعالجة مصمم لتطبيقات النقل والقولبة بالضغط. يوفر G-781 خصائص تمزق ساخن وإطلاق محسنة لتطبيقات النقل والقولبة بالضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة تمزق جيدة	- -	- -
الاستخدامات	وردة أختام	- -	- -
المظهر	أبيض Pink	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
لزوجة موني	32 MU	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.80 MPa	551.14 psi	ASTM D412
قوة الشد	14.8 MPa	2146.56 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	20.9 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395
	8.0 %	-	ASTM D395
	5.0 %	-	ASTM D395
	8.0 %	-	ASTM D395
	15 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-2.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-2.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	0.0	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D746

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.