DAI-EL™ G-783

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-783 هو كوبوليمر مدمج المعالجة مصمم للنقل والضغط والقولبة بالحقن للمنتجات ذات الملامح المعقدة. يوفر G-783 خصائص محسنة لتحرير القالب مع الحفاظ على مقاومة جيدة لمجموعة الضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه انضغاطي منخفض بوليمر مشترك أداء جيد في فك القوالب	- - -	- - -
الاستخدامات	أختام مظهر	- -	- -
المظهر	أبيض Pink	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
لزوجة موني	32 MU	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.30 MPa	478.63 psi	ASTM D412
قوة الشد	14.9 MPa	2161.07 psi	ASTM D412
استطالة الشد	260 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	23.5 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	ASTM D395
	10 %	-	ASTM D395
	7.0 %	-	ASTM D395
	10 %	-	ASTM D395
	18 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-2.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-4.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	0.0	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-22.0 C°	-7.6 F°	ASTM D746

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.